Sans odeur
Séchage rapide
Grande résistance
à l'abrasion

# DEPRO® VALOREX

## VERNIS PROTECTEUR RÉNOVATEUR

Anti-tache, Anti-poussière

*Protection des surfaces en milieu chloré*

LE BÂTIMENT

*Protection des zones circulables*

## IDENTIFICATION

Mélange de polymères acryl-uréthane et de cires dures à **hautes résistances physiques et chimiques**. Rend les surfaces **anti-poussière, anti-tache** et augmente leur longévité.

## DESTINATIONS

**DEPRO® VALOREX** s'utilise en **intérieur** comme en **extérieur** sur toutes surfaces telles que pierre, brique, tuile, marbre, fibro ciment, pavé auto bloquant, dalle gravillonnée, dalle béton.
**DEPRO® VALOREX** sert de **régulateur d'humidité** au moment du durcissement des bétons frais.
**DEPRO® VALOREX satine et renforce la profondeur de couleur** des colorants pour béton.
**DEPRO® VALOREX rénove et ravive** les peintures de toiture délavées, ainsi que les bétons teintés dans la masse.

## AVANTAGES

- Inodore et non inflammable.
- Prêt à l'emploi et facile à manipuler.
- Facilement lessivable, contribue à la maîtrise du développement des mousses et lichens.
- Non jaunissant.
- Séchage rapide.
- Insensible aux U.V, huiles, essences, détergents, sels anti-verglas.

## MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, exempt de poussière, salissure, mousse.
Le support peut être humide, mais ne doit pas présenter d'eau en surface.
**Dans le cas de rénovation ou d'entretien du brillant**, le support sera préalablement lavé avec un détergent approprié (consulter notre Service Technique).
Bien homogénéiser avant emploi.

***Application :***

Appliquer pur, à l'aide d'un pulvérisateur manuel à jet plat, d'un pistolet type Airless ou pneumatique. Appliquer la couche de produit de façon uniforme afin d'obtenir une « membrane de protection » continue, en évitant flaques et surépaisseurs.
Si plusieurs couches sont nécessaires selon la porosité du support ou le degré de brillant souhaité, respecter un délai de 4 heures environ entre chaque couche.

## CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 10 à 20 m²/L/couche
- Aspect : blanc laiteux dans l'emballage, blanc bleuté à l'application, incolore, une fois sec.
- Masse volumique : 1000 kg/m³.
- Séchage : 3 à 4 heures.
- Non inflammable.

…/…

à l'eau

depropa

**dé**fense et **pro**tection des **ma**tériaux
15, avenue Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT-AMAND CEDEX - Tél. 02 48 62 01 50 - Fax 02 48 96 36 13
site : www.deproma.com - e.mail : info@deproma.com

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Bidons de 5 et 25 L.
- Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et de la chaleur.
- Hygiène et sécurité: Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site : www.deproma.com.

*Protection toitures*

*Protection terrasses*

*Protection zones piétonnes*

**Important :** Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.
Réf 01060

LA PROTECTION A L'EPREUVE DU TEMPS

IGS : 08/14